

Öffentliche Prüfstelle für Baustoffe und Geotechnik Hochschule Konstanz - HTWG

Öffentliche Prüfstelle Hochschule Konstanz Postfach 10 05 43 78405 Konstanz

H-Bau Technik
GmbH
Am Güterbahnhof 20
79766 Klettgau

Hausanschrift:
Brauneggerstraße 55
D-78462 Konstanz

Tel. 07531 /206 - 175 Büro
- 176 Labor Geotechnik
- 177 Labor Beton
Fax 07531 / 206 -430
e-mail: mpa-oep@htwg-konstanz.de

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
Wingerter	16.04.2009	Ba	21.09.2009

Prüfbericht

Auftrag-Nr.: 29/084-5

Prüfgegenstand: Abstandhalter Linienförmig, nicht befestigt
(Abstandhalter nach DBV-Merkblatt, Typ C1)

Typ Vierkant, h = 40 mm

Probeneingang am: 14.05.2009
per Versand
in die Öffentliche Prüfstelle der Hochschule Konstanz

Prüfung: nach dem DBV-Merkblatt ‚Abstandhalter‘ Fassung Juli 2002

- A2.2 Tragfähigkeit im statischen Kurzzeitversuch
- A2.3 Kippstabilität
- A2.4 Dauerstandsversuch

- A3.2 Frost-Tauwechsel-Prüfung
- A3.3 Ermittlung der Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandhalters
- A3.4 Prüfung mit Temperaturwechselbeanspruchungen

1 Allgemeines

Die Abstandshalter wurden entsprechend dem DBV-Merkblatt (Deutscher Beton- und Bautechnikverein e. V.) geprüft

2 Prüfung

2.1 Zulässige Abmaße (Maßabweichungen DBV- 2.1.2)

Die zulässigen Abmaße wurden bei allen Probestücken eingehalten

2.2 Tragfähigkeit im statischen Kurzzeitversuch (DBV- A2.2)

Probe Nr.	Stahlrundstab Ø	Breite x Höhe mm	Bruchlast kN
1	16 mm	40 x 40	10,6
2	16 mm	40 x 40	13,6
3	16 mm	40 x 40	9,8
4	16 mm	40 x 41	11,3
5	16 mm	40 x 40	10,5
6	16 mm	40 x 40	13,8
7	16 mm	40 x 40	10,9
8	16 mm	40 x 41	8,7
9	16 mm	40 x 40	12,5
10	16 mm	40 x 40	15,1
11	16 mm	40 x 40	10,4
12	16 mm	40 x 40	10,8
Soll	-	Einzelwert / Mittelwert	1,00/ 2,00

Probe Nr.	Stahlrundstab Ø	Breite x Höhe mm	Bruchlast kN
1	28 mm	40 x 40	10,0
2	28 mm	40 x 40	12,7
3	28 mm	40 x 40	9,8
4	28 mm	40 x 41	10,4
5	28 mm	40 x 41	11,5
6	28 mm	40 x 40	11,2
7	28 mm	40 x 40	15,2
8	28 mm	40 x 41	9,9
9	28 mm	40 x 41	15,2
10	28 mm	40 x 40	13,5
11	28 mm	40 x 40	10,5
12	28 mm	40 x 40	11,2
Soll	-	Einzelwert / Mittelwert	1,00 / 2,00

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.1.3, erfüllt.

2.3 Kippstabilität (DBV- A2.3)

Diese Prüfung entfällt bei dem Vierkant-Profil.

2.4 Dauerstandsversuch (DBV- A2.4)

Die Abstandshalter wurden 2, 4, 6, 12, und 24 Stunden entsprechend der Versuchsbeschreibung A2.4 belastet (jeweils drei Versuchsreihen).

Probe Nr.	Stahlrundstab Ø	Max. Verformung in mm	Last bei Verformung kN
1.1	18 mm	0,01	0,35
1.2	18 mm	0,01	0,35
1.3	18 mm	0,01	0,35
Soll	Einzelwert	≤ 2,00	0,35

Probe Nr.	Stahlrundstab Ø	Max. Verformung in mm	Last bei Verformung kN
2.1	28 mm	0,01	0,35
2.2	28 mm	0,01	0,35
2.3	28 mm	0,01	0,35
Soll	Einzelwert	≤ 2,00	0,35

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandshalter (Juli 2007), 2.1.3, erfüllt.

3 Prüfung an einbetonierten Abstandshaltern

3.1 Herstellung der Prüfkörper

Die Herstellung der Prüfkörper erfolgte nach Ziffer A3.1

Vorgaben für die Betonzusammensetzung

	C 25 / 30	C 35 / 45
CEM I 32,5 R	280 kg/dm ³	-
CEM I 42,5 R	-	380 kg/dm ³
Steinkohlenflugasche	60 kg/m ³	-
Wasser	179 kg/dm ³	171 kg/dm ³
w/(z+0,4f)	0,60	-
w/z	-	0,45

Prüfergebnisse

	C 25 / 30	C 35 / 45
a_{10} = DIN 1048 T 1	450 mm	420 mm
β_{w200} = DIN 1048 T5	34,7 N/mm ²	52,4 N/mm ²
	37,1 N/mm ²	55,0 N/mm ²
	35,7 N/mm ²	52,1 N/mm ²
Mittelwert:	35,8 N/mm ²	53,2 N/mm ²

3.2 Frost-Tauwechsel – Prüfungen (DBV- A3.2)

Die nach A3.1 einbetonierten Abstandhalter wurden ab einem Alter von 35 Tagen 56 Frost-Tauwechseln nach dem CF-Verfahren ausgesetzt. Die Probenvorbereitung und Prüfung erfolgte nach A3.2.

	C 25 / 30	C 35 / 45
Abstandhalter C1 $c_v = 40$ mm	In Ordnung - keine Risse in der unmittelbaren Umgebung der einbetonierten Abstandhalter	In Ordnung - keine Risse in der unmittelbaren Umgebung der einbetonierten Abstandhalter

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.2.2, erfüllt.

3.3 Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandhalters (DBV- A3.3)

	Probe	C 25 / 30	C 35 / 45
Maximale Wassereindringtiefe DIN 1048, T5	1	10 mm	20 mm
	2	13 mm	5 mm
	3	8 mm	30 mm
Mittelwert:		10 mm	18 mm

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.2.4, erfüllt.

(2.2.4 - Hoher Wassereindringwiderstand und Widerstand gegen chemischen Angriff,
Wassereindringtiefe im Bereich des einbetonierten Abstandhalters ≤ 50 mm)

3.4 Prüfung der Temperaturwechselbeanspruchung (DBV- A3.4)

Die Prüfkörperoberfläche mit dem einbetonierten Abstandhalter wurde im Alter von 35 Tagen einer zehnmaligen Temperaturwechselbeanspruchung zwischen den Temperaturen von -10 °C und +60 °C ausgesetzt.

Beurteilung: Es wurden im Bereich der einbetonierten Abstandhalter keine Risse oder Abplatzungen festgestellt.

Konstanz, den 21.09.2009



Dipl.-Ing. (FH) P. Baur